

Panneaux suisses de fibres de bois.
Matériaux de la nature.

Valeurs R des produits Pavatex

Isorooft Natur KN	Epaisseur en mm				
	18	22	35	52	60
Valeur R m ² K / W	0.38	0.47	0.75	1.10	1.28

Pavatherm	Epaisseur en mm									
	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Valeur R m ² K / W	0.70	0.95	1.40	1.90	2.35	2.85	3.30	3.75	4.25	4.70

Pavatherm-Plus KN	Epaisseur en mm		
	60	80	100
Valeur R m ² K / W	1.36	1.82	2.27

Diffutherm	Epaisseur en mm		
	60	80	100
Valeur R m ² K / W	1.36	1.82	2.27

Finition d'embrasure	Epaisseur en mm	
	20	40
Valeur R m ² K / W	0.48	0.95

Valeurs Δ Lw des produits Pavatex

Pavatherm-NK Floor + latte de bois		Epaisseur en mm	
		40	60
Δ Lw sur dalle béton 160 mm	dB	~ 20	~ 21
Δ Lw sur plancher et poutraison	dB	~ 6	~ 7

Pavapor		Epaisseur en mm		
		17 / 16	22 / 21	32 / 30
Δ Lw sur dalle béton 160 mm	dB	~ 18	~ 24	~ 27
Δ Lw sur plancher et poutraison	dB	~ 5	~ 8	~ 13

11.05. Pavatex se réserve le droit de modifier le système en tout temps et sans préavis selon l'avancement du développement.